

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 439
POLYSYSTEM 1015U2
(полиольный компонент А)**

Компонент А-Polysystem 1015U2 в сочетании с компонентом Б (полиизоцианатом) и пропеллентами применяется для заполнения аэрозольных баллонов монтажной профессиональной пеной.

Партия № НПУ-10/23-39

Масса партии: 1000 кг.

Дата изготовления: 18.10.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТУ 20.16.40-006-28643082-2018	Результат анализа
1	Внешний вид	визуально	Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета без видимых посторонних включений	Соответствует
2	Содержание воды, не более	% масс.	0,060	0,023
3	Динамическая вязкость при температуре 25°C	мПа·с	250-450	310
4	Плотность при температуре 25°C	г/см³	1,000-1,200	1,074
5	Испытание по технологической пробе: - время старта - время подъема - структура образца ППУ на вертикальном срезе	с с визуально	15-25 100-220 Мелкоячеистая, неоднородная	23 205 Соответствует

Соотношение при проведении технологической пробы с водой в массовых частях:

Компонент А : Вода : Компонент Б = 50 : 3,5 : 70.

Рекомендуемое соотношение при переработке:

А/ Б/ДМЭ/УВП = 100/136/26/32

Заключение: Качество компонента POLYSYSTEM 1015U2 соответствует техническим требованиям

ТУ 20.16.40-006-28643082-2018. Система полиуретановая «POLYSYSTEM 1015».

Гарантийный срок хранения компонента - 3 месяца.

Анализ провел химик-лаборант

Начальник отдела развития, разработки и технической поддержки клиентов:



Юридический адрес:
142407, Московская область, Ногинский
р-он, территория «Ногинск-Технопарк»,
д. 11, эт. 1, ком. 108.

Фактический и почтовый адрес:
142400, Московская область,
Ногинский район, территория
«Ногинск-Технопарк», д. №11

Тел: 8 495 927 35 77 @ info@npu-systems.ru www.npu-systems.ru

ИНН 7728429609 КПП 503101001 ОГРН 1187746503438

1. Компонент A-Polysystem 1015Z хранят в крытых складских помещениях при температуре не более 35°С в условиях, исключающих попадание влаги, загрязнений и прямых солнечных лучей. Бочки, контейнеры и канистры должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.
2. Температура компонента А перед переработкой должна быть от 18°С до 22°С.
3. Гарантийный срок хранения компонента А - 3 месяца со дня изготовления в герметично закрытой таре предприятия -изготовителя. По истечении гарантийного срока хранения, перед каждым применением, компонент А должен быть проверен на соответствие требованиям ТТ. При установлении соответствия компонент может быть использован по назначению.

Вид тары	Объем тары, л	Срок хранения, мес	Условия хранения
Бочка	200	3	в крытых складских помещениях при температуре не более 35°С
Контейнер	1000	3	в крытых складских помещениях при температуре не более 35°С
Канистра	5	3	в крытых складских помещениях при температуре не более 35°С

